

Data Wydania: 04.12.2023

PETRALANA[®]
from nature

KARTA TECHNICZNA



PETRATOP-BV

Płyty z wełny skalnej, jednostronnie pokryte welonem z włókna szklanego do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej

DOPUSZCZENIA:

Deklaracja własności użytkowych

Nr PTRL-DoP/MW/23/147

Nr PTRL-DoP/MW/23/148



1454-CPR-1027

ZASTOSOWANIE:

Stropy nad garażami
piwnice

FABRYKA:

PETRALANA S.A.
ul. Konstytucji 74
41-905 Bytom
+48 32 770 05 00
biuro@petralana.eu

PETRALANA.EU

Data Wydania: 04.12.2023

PETRALANA®

from nature

KOD PRODUKTU
PETRATOP BV MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)10-TR1-WS-WL(P)-MU1 (d=80-99mm) PETRATOP BV MW-EN13162-T5-DS(70,90)CS(10)-TR1-WS-WL(P)-MU1-AW0,95 (d=100-250mm)
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ_D
$\leq 0,034$ [W/(mK)]

DEKLAROWANE PARAMETRY				
DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU WEDŁUG NORMY EN 13162:2012+A1:2015	SYMBOL	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	
Tolerancja grubości	T	T5	-1 mm / +3 mm	[mm]
			- 1 % / +3 mm	[%mm]
Stabilność wymiarowa w 70°C i 90% wilgotności względnej	DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]	
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu lub wytrzymałość na ściskanie	CS(10/Y)	10	[kPa]	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czotowych	TR	1,0	[kPa]	
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm	PL(5)	[-]	[N]	
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS	$\leq 1,0$	[kg/m ²]	
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu	WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m ²]	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU	MU1	[-]	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	AW	0,95(d=100-250mm)	[-]	
Opór przepływu powietrza	AFr	[-]	[kPa s/m ²]	
Reakcja na ogień	RTF	A1	Euroclass	

OPÓR CIEPLNY R_D																
d [mm]	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	250	-	-	-	-	-
R_D [m ² K/W]	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05	7,35	-	-	-	-	-

WYMIARY I PAKOWANIE									
FORMAT PŁYTY			PACZKI			PALETY			
Długość	Szerokość	Grubość	Ilość płyt w paczce	Ilość m ² w paczce	Ilość m ³ w paczce	Ilość paczek na palecie	Ilość m ² na palecie	Ilość m ³ na palecie	
[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[m ²]	[m ³]	[szt.]	[m ²]	[m ³]	
1000	600	80	5	1,80	0,144	20	36,00	2,880	
		100	4	2,40	0,240	12	28,80	2,880	
		120	2	1,20	0,144	20	24,00	2,880	
		150	4	2,40	0,360	8	19,20	2,880	
		200	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880	
		(*)	-	-	-	-	-	-	-
		(*)	-	-	-	-	-	-	-

(*) W razie zapotrzebowania na wyroby o innych grubościach, prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży

PETRALANA.EU