

TECHNICKÝ LIST

PETRAVENT-V



Desky z kamenné vlny jednostranně laminované se používá na vnější a vnitřní straně stavebních objektů pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci

POVOLENÍ:

Prohlášení o užitečných vlastnostech
Nr PTRL-DoP/MW/15/72



1454-CPR-1021

VYROBCA:

PETRALANA S.A.
ul. Konstytucji 74
41-905 Bytom
+48 32 770 05 00
biuro@petralana.eu

POUŽITÍ:

vnější stěny zateplené deskami lehkou-suchou metodou (např. plech, fasádní desky, siding, cementové a kompozitní obložení)

vnější stěny s fasádou z kamene nebo skla

skeletové vnější a vnitřní stěny (na dřevěné a kovové konstrukci)

příčky

krycí stěny

třívrstvé stěny

KÓD VÝROBKU
PETRAVENT MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D
$\leq 0,035$ [W/mK]

DEKLAROVANÉ PARAMETRY			
DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU PODLE NORMY EN 13162:2012+A1:2015	SYMBOL	TŘÍDA NEBO TOLERANCE	JEDNOTKA MÍRY
Tloušťka (třída rozměrové tolerance)	T	T5	-1mm / +3mm [mm/%]
			-1% / +3mm [%/mm]
Rozměrová stabilita při 70°C a relativní vlhkosti 90%	DS(70,90)	$\leq 1,0$	[%]
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci	CS(10/Y)	CS(10)0,5	[kPa]
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR	NPD	[-]
Stupeň bodového zatížením pro deformaci 5 mm	PL(5)	NPD	[N]
Krátkodobá nasákavost vody	WS	$\leq 1,0$	[kg/m²]
Dlouhodobá nasákavost vody při částečném ponoření	WL(P)	$\leq 3,0$	[kg/m²]
Součinitel difúzního odporu vodní páry	MU	MU1	[-]
Činitel zvukové pohltivosti	AW	NPD	[-]
Odpor průtoku vzduchu	AFr	NPD	[-]
Reakce na oheň	RtF	A1	Euroclass

DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR R_D													
d [mm]	50	80	100	120	150	200	-	-	-	-	-	-	-
R_D [m²K/W]	1,40	2,25	2,85	3,40	4,25	5,70	-	-	-	-	-	-	-

ROZMĚRY A BALENÍ								
ROZMĚRY DESKY			BALÍKY			PALETY		
Délka	Šířka	Tloušťka	Počet desek v balíku	Počet m² v balíku	Počet m³ v balíku	Počet balíků na paletě	Počet m² na paletě	Počet m³ na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[ks.]	[m²]	[m³]	[ks.]	[m²]	[m³]
1000	600	50	8	4,80	0,180	12	57,60	2,880
		80	5	3,00	0,144	12	36,00	2,880
		100	4	2,40	0,180	12	28,80	2,880
		120	5	3,00	0,144	8	24,00	2,880
		150	4	2,40	0,180	8	19,20	2,880
		200	2	1,20	0,240	12	14,40	2,880
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-